

CHIMEI

奇美實業股份有限公司
CHI MEI CORPORATION

台南縣仁德鄉三甲村59-1號

TEL: 886-6-266-5000

FAX: 886-6-266-5555~7

透明 ABS, POLYLAC[®] PA-758R

March 6, 2009

V1W

材料規格：

特性 (Properties)	測試方法 (Test Method)	測試條件 (Test Condition)	單位(Unit)	PA-758R
引張強度 Tensile Strength	ASTM D638	1/8", 6 mm/min	Kg/cm ² (lb/in ²)	420 (5,960)
彎曲強度 Flexural Strength	ASTM D790	1/4", 2.8 mm/min	Kg/cm ² (lb/in ²)	630 (8,935)
彎曲彈性率 Flexural Modulus	ASTM D790	1/4", 2.8 mm/min	Kg/cm ² (lb/in ²)	22,000 (310,000)
IZOD 衝擊強度 Izod Impact Strength	ASTM D256 (Notched)	1/4", 23°C	Kg-cm/cm	16
流動係數 Melt Flow Index	ASTM D1238	200°C, 5Kg	g/10min	2.2
		220°C, 10Kg		21
比重 Specific Gravity	ASTM D792	23°C	-	1.08
軟化點 Vicat Softening Temp.	ASTM D1525	1/8", 50°C/hr	°C (°F)	104(219)
熱變形溫度 H.D.T.	ASTM D648	1/4", 120°C/hr	°C (°F)	86(187)
濁度 Haze	ASTM D1003	1/8"	-	5.0
光線透過率 Light Transmission	ASTM D1003	1/8"	%	89
燃燒率 Flammability	UL 94	-	-	1/16" HB

以上數據僅代表一般通用數據，不代表每一產品的規格值