



# 奇美實業股份有限公司

台灣省台南縣仁德鄉三甲村59-1號. 電話：886-6-266-5000, 傳真：886-6-266-5555~7


## 透明 ABS, POLYLAC<sup>®</sup> PA-758

### 加工建議條件

A 乾燥：85°C，3~5 小時。

依以下變數而變 a)濕度 b)回收料比例 c)儲存條件

B. 射出機套筒(Barrel)設定溫度



	計量區	壓縮區	進料區
最高(°C)	250	250	220
最低(°C)	220	220	200

較佳的射出溫度為230~240°C

C. 模具溫度 50~70 °C。依以下變數而變

a)製品厚度 b) 尺寸 c) 澆口(Gate)及流道(Runner)系統

D. 射壓 50~80 kg/cm<sup>2</sup>

保壓 20~50 kg/cm<sup>2</sup>

背壓 5~10 kg/cm<sup>2</sup>

E. 停、開車的處置：

1. 開機時應溫度調整至設定值，射出料管中的殘餘ABS並確定料溫已達射定值後射出。

2. 若必須長時間停機，必須將料管中的塑料擠出

3. 洗車時請使用PA-758或高流動性的壓克力材料(PMMA)，例如CM-211。請勿使用其他

透明材料如PS、SAN或ABS來洗車。以減少洗車時間及避免材料透明度受到影響。

### 注意事項：

1. 生產及操作時避免樹脂接觸到灰塵及雜物。

2. 在射出週期中勿將熱融膠 (Hot Melt)長期停留在加熱管中。

3. 熱澆道(Hot Runner)系統溫度勿超過250°C

4. 各種透明ABS的製程及特性不同，使用時請勿混用，以免影響產品物性及透明程度。